



# MAMMUT

Mammut-System Bt.  
Kossuth Utca 2/I - 8430 - Bakonyzentkirály - Ungarn  
Tel.: 0036 - 88 - 464 245  
mammut-system@invitel.hu - www.mammut-industrieklebstoffe.eu

## FLEX - hochviskos, flexibel

Seite 2/2  
Technisches Datenblatt

### Super Glue

#### Zugscherfestigkeit

Stahl:	15 - 25 N/mm <sup>2</sup>
Aluminium:	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Nitril Gummi:	> 10 N/mm <sup>2</sup>
Polykarbonat:	5 - 10 N/mm <sup>2</sup>
ABS:	6 - 10 N/mm <sup>2</sup>

#### Zugfestigkeit

EPDM:	2 - 6 N/mm <sup>2</sup>
Neopren:	5 - 15 N/mm <sup>2</sup>
Nitril Gummi:	5 - 15 N/mm <sup>2</sup>
Stahl:	> 18 N/mm <sup>2</sup>

#### Lagerung

Bei idealer (dunkel und trocken) Lagerung von + 10° bis + 22°C beträgt die Haltbarkeit des ungeöffneten Gebinde mindestens 6 Monate.

Das Produkt sollte vor direkter Sonnen- oder Hitzeeinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden.

Vor der Verarbeitung sollte das noch ungeöffnete Produkt auf Raumtemperatur gebracht werden, um die Klebekraft zu optimieren und vor eindringlicher Luftfeuchtigkeit zu schützen.